

ДЕПОЛ П-120 ПТ – тиксотропная, предускоренная, среднереактивная полиэфирная смола на ортофталевой основе.

### 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для производства стеклопластиков методом ручной формовки и напыления. Обладает высокой сопротивляемостью ударам и повышенной эластичностью. Обеспечивает высокую смачиваемость стекловолоконных материалов.

Работать со смолой при комнатной температуре, с использованием системы ускоритель-отвердитель (октоат кобальта-МЕКП)

### 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛ ПРИ ПОСТАВКЕ

Свойства	Ед.изм.	Показатель	Метод
1. Внешний вид		Голубая жидкость с легкой опалесценцией без посторонних включений	Визуальный
2. Массовая доля нелетучих веществ	%	53-56	ГОСТ Р 52487 и п.4.4 ТУ
3. Динамическая вязкость по Брукфильд при 23 °С, Скорость 12 Шпиндель 2	мПа*с	800-1000	ГОСТ 25271-93
4. Кислотное число, макс.	мг КОН/г	30,0	ISO 3682
5. Время желатинизации при температуре 20 °С, 2,0% МЕКР(50%) (Бутанокс М-50)	мин.	15'00''	ГОСТ 22181 и п.4.5 ТУ

### 3. СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Двугорлые металлические бочки по 220 кг, полиэтиленовые кубы 1100 кг.

### 4. ХРАНЕНИЕ

**Гарантийный срок** 4 месяца

**Условия хранения** хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении при температуре не более 25°C, исключить попадание прямых солнечных лучей.

